


KH Decklack (1K)

Kurzbeschreibung:

- 1K-Alkydharz-Decklack
- Flexibel im Einsatz
- Leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend, schlag- und stoßfest

Farbton:

Lieferbar in einer Vielzahl von Farbtönen und 5 Glanzgraden









Härter/Beschleuniger	KH-Beschleuniger um die Trocknungszeit zu verkürzen empfehlenswert bei niedrigen Temperaturen
Mischungsverhältnis:	max. 20%
Potlife:	6 h / 18-22°C

Topfzeit ist abhängig von Verarbeitungviskosität.



Lufttrocknung	Forcierte Trocknung	Infrarot Trocknung
(1) Staubtrocken: 20-25 min/18-22°C (4) Handtrocken: 6-24 h/18-22°C (6) Trocken: 24-72 h/18-22°C Zwischenabluft: 10-15 min/18-22°C	Abluftzeit: 10-20 min/18-22°C Objekttemperatur: 60-65°C Trocknungszeit: 30 min	Nach Beratung

() Trockengrade nach DIN 53150. Trocknung abhängig von Verdünnung, Beschleuniger, Farbton, Schichtdicke und Mattierungsgrad.

Applikation:	Verdünnung	Verarbeitungs- viskosität	Verdünnungs- zugabe (gew.-%) (abhängig vom Farbton)	Düsenöffnung	Spritzdruck / Materialdruck	Spritzgänge
  Fließ- / Saug- becherpistole (Hochdruck)	Universal- Verdünnung oder 1K-Verdünnung	18-22 s / DIN 45-61 s / ISO 4 mm / 20°C	20-25% mit Beschleuniger	1,3-1,5 mm / 1,6-1,8 mm	3-5 bar siehe zusätzlich Hersteller- angaben	2
 HVLP-Pistole / Compliant (Niederdruck)		25-35 s / DIN 72-109 s / ISO 4 mm / 20°C	10-15% ohne Beschleuniger	1,3-1,5 mm	2-2,5 bar siehe zusätzlich Hersteller- angaben	
 Airmix / Airless / Elektrostatisch (Höchstdruck)		18-22 s / DIN 45-61 s / ISO 4 mm / 20°C	0-25%	0,18-0,28 mm	2-3 bar / > 100 bar siehe zusätzlich Hersteller- angaben	
 Druckkessel (Hochdruck)		20-25% mit Beschleuniger 10-15% ohne Beschleuniger	1,0-1,2 mm	3-4 bar / 0,8-1,3 bar siehe zusätzlich Hersteller- angaben		
 Pinzel / Rolle	1-2% Streichadditiv	Nach Bedarf				1-3 mit Zwischenabluft

Dichte: Abhängig vom Farbton

Wirtschaftlichkeit:

Theoretische Ergiebigkeit:	weiss: 7,13 m ² /kg oder 7,46 m ² /Ltr. bei 40 micron Trockenschichtdicke schwarz: 7,54 m ² /kg oder 7,17 m ² /Ltr. bei 40 micron Trockenschichtdicke
Theoretischer Verbrauch:	weiss: 140 g/m ² bei 35 micron Trockenschichtdicke schwarz: 133 g/m ² bei 35 micron Trockenschichtdicke

Ergiebigkeit und Verbrauch wurden rein rechnerisch ermittelt. Verarbeitungsverluste wurden nicht berücksichtigt.

Wichtige Hinweise:

- Vorbehandlung des Untergrundes:
Metall: blank und fettfrei
Kunststoffe: frei von Trennmitteln und fettfrei
Holz / MDF: staubfrei und trocken
- Für Haftvermittlung und Korrosionsschutz werden Multimix Primer und Grundierungen empfohlen.
- Für die Lackierung von PVC und gepulverten Untergründen wird der Einsatz von Multimix Haft Promoter empfohlen.
- Bei Kunststoffen Probelackierung und Haftungsprüfung unbedingt empfehlenswert.
- Durch Zugabe von max. 10% eines Multitex Additives können unterschiedliche Strukturen erzielt werden. Multitex Additive sind farbtonneutral, reduzieren aber den Glanzgrad. (Nicht für die Verarbeitung mit Airmix/ Airless, Elektrostatik).
Düsengröße ggf. anpassen.
- Vor Verarbeitung von matten und strukturierten Decklacken ist sorgfältiges Aufrühren unbedingt erforderlich.
- Überarbeitung erst nach Aushärtung des Lackfilms möglich (7 Tage).
- Empfohlene Trockenschichtdicke mind. 50 - 60µm.



Vor Verarbeitung aufrühren!



Vor Applikation Farbtonvergleich durchführen.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.